

## Tehniční list

### Gumiranobitumenski penetracijski premaz DISPER A

#### Naziv izdelka

DenBit DISPER A je bitumenska emulzija, rahlo modificirana s sintetičnim kavčukom, z visoko vsebnostjo asfalta in smole, pripravljena za takojšnje uporabo. Dodatek asfalta in smole zagotavlja elastičnost in zelo močan oprijem na podlago. Emulzija je odporna proti šibkim kislinam in bazam ter varna za neposreden stik s polistirenom. Kot penetracijski premaz ima odlične globinske penetracijske lastnosti. Obdelana površina tvori adhezivni sloj za hidroizolacijske mase in asfaltne trakove.

#### Lastnosti izdelka

- Pripravljena za takojšnje uporabo brez redčenja
- Odlična globinska penetracija
- Brez topil in brez vonja
- Varna v stiku s polistirenom
- Odporna proti šibkim kislinam in bazam

#### Tehnične lastnosti

Parameter	Vrednost
Osnova	Bitumenska pasta s sintetičnim kavčukom
Konsistenca	Tekoča
Suha snov	70 %
Toplotna odpornost	-30 °C do +100 °C (po strjevanju)
Temperatura nanašanja	+5 °C do +35 °C
Ploščinska masa	1,1–1,4 kg/m <sup>2</sup>
Prašno sušenje	cca 3 ure (pri 23 °C / 55 % RH)
Oprijem na beton	≥ 1 MPa
Oprijem na les	≥ 0,4 MPa
Natezna trdnost	≥ 0,8 MPa
Difuzijska debelina sd	≤ 0,75 m
Nasičenost	≤ 8,0 %
Skladiščenje	12 mesecev pri +5 °C do +30 °C
Število slojev	1 (penetracija)
Debelina sloja	cca 0,1 mm
Poraba	0,2–0,3 kg/m <sup>2</sup>
Barva	Temno rjava, po sušenju črna
Pakiranje	Vedro: 5 kg, 10 kg

#### Uporaba:

- Kot raztopina za ustvarjanje penetracijske in adhezivne plasti pod hidroizolacijske premaze in asfaltne trakove
- Pod premaze DenBit DISPER DN, DenBit DISPER STYRO LT, 2K Hydrobit Fast in druge vodne asfaltne mase
- Penetracija pod toplotno varljive asfaltne trakove

## Primerne podlage

- Beton in podobni mineralni materiali
- Cementni in cementnoapneni ometi
- Eternit, mavčne podlage, les
- Lepenka in bitumenski premazi

## Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, brez nečistoč (prah, rja), ostrih robov in stoječe vode. Ne sme biti zmrznjena ali prekrita z ivjem, lahko je rahlo vlažna. Novi ometi in betoni morajo biti dozoreli. Odstraniti je treba krhke in slabo oprijemljive sloje. V primeru poškodb podlage je treba praznine zapolniti s specialnimi maltami (npr. Den Braven VÝPLŇ ali FINAL) in nato dopolniti manjkajočo hidroizolacijo. Vrsta podlage:

Beton in podobni mineralni materiali, cementne, apnenocementne ometne površine, eternit, mavčne podlage.

## Orodje

- Ščetka, čopič, brizgalna naprava, dehtna krtača

## Delovni postopek:

Nanesite DenBit DISPERS A s čopičem ali pršilnikom. Po sušenju penetracije, približno po 3 urah, lahko nadaljujete s hidroizolacijskim premazom DISPERS DN ali polaganjem bitumenskih trakov z segrevanjem. Dobro premešano maso DenBit DISPERS A nanesite enakomerno na celotno površino s čopičem ali krtačo. Po približno 3 urah sušenja lahko nanesete hidroizolacijo DenBit DISPERS DN ali izvedete vgradnjo varljivih trakov. Pri zelo vpojnih podlagah nanesite 2 sloja, vsakič po popolnem sušenju prejšnjega.

## Varnost:

Sledite standardnim higienskimi ukrepom. Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite.

## Opozorila

- Ne dodajajte nobenih snovi
- Ni namenjena kot protikorozijska zaščita – kovinske dele predhodno zaščitite
- Izogibajte se močno osvetljenim površinam
- Sveže naneseno maso zaščitite pred sušenjem, zmrzaljo, meglo in padavinami

## Posodobitev

Končano dne: 07.08.2025

Posodobljeno dne: 07.08.2025

*Izdelek je v garancijskem roku skladen s specifikacijo. Navedene informacije in podatki temeljijo na objektivnem testiranju, naših izkušnjah in raziskavah ter predpostavljamo, da so zanesljivi in točni. Kljub temu podjetje ne more poznati različnih načinov uporabe, kje in pod kakšnimi pogoji bo izdelek uporabljen, niti uporabljenih metod uporabe, zato ne daje garancije, ki presega okvir navedenih informacij. Navedeni podatki so splošne narave. Vsak uporabnik se je dolžan prepričati o primernosti uporabe z lastnimi preizkusi. Za dodatne informacije se obrnite na naš tehnični oddelek.*